

ZAPRAWY BUDOWLANE Z WAPNEM HYDRATYZOWANYM

Wapno hydratyzowane jest niezbędnym składnikiem zapraw budowlanych murarskich i tynkarskich. Wapno z zakładów firmy LHOIST nadaje tynkom i zaprawom wysoką odporność na korozję biologiczną wywołaną przez grzyby pleśniowe.

Wapno hydratyzowane w zaprawach budowlanych:

- jest samodzielnym, naturalnym, ekologicznym, materiałem wiążącym
- nadaje tynkom i zaprawom wysoką odporność na korozję biologiczną
- budynki postawione na zaprawach wapiennych lub wapienno-cementowych charakteryzują się długą żywotnością (nawet kilkaset lat)
- w utwardzonej zaprawie poprawia jej odkształcalność pod wpływem obciążeń
- szczególnie powinno być stosowane w budownictwie zlokalizowanym na terenach sejsmicznych i parasejsmicznych (górnictwych)
- zwiększa przyczepność zaprawy do podłoża
- zdecydowanie poprawia urabialność zaprawy świeżo zarobionej
- zwiększa wiązliwość wody w zaprawie
- zdecydowanie poprawia plastyczność zaprawy murarskiej i tynkarskiej
- wydłuża czas przydatności zaprawy do stosowania
- pozwala na zwiększenie odległości pomiędzy dylatacjami w murze
- zapewnia wystąpienie efektu samozabliźniania się mikropęknięć w zaprawie
- zmniejsza przewodnictwo ciepłe zaprawy
- ogranicza występowanie wykwitów solnych
- zwiększa przepuszczalność zaprawy dla pary wodnej

INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkcji: Polska

Dystrybucja: sprzedaż hurtowa poprzez sieć autoryzowanych dystrybutorów LHOIST, sprzedaż detaliczna poprzez składy materiałów budowlanych

Gwarancja: produkt objęty pełną gwarancją producenta (9 miesięcy od daty sprzedaży przy zachowaniu zalecanych warunków magazynowania)

Aprobaty i certyfikaty: CE/EN 459-1:2001 nr 07755-CPD-B04/04, Atest Higieniczny PZH

Usługi: transport produktu we wskazane przez klienta miejsce (co najmniej 24 tony), doradztwo techniczne



TYNKI I ZAPRAWY WAPIENNE CHRONIĄ NASZE ZDROWIE

Proporcje objętościowe dla zapraw budowlanych wykonywanych w miejscu budowy.

Cement	Wapno		Piasek		Orientacyjna średnia minimalna wytrzymałość na ściskanie zaprawy w [MPa]
	min.	max.	min.	max.	
1	$\frac{1}{4}$		3	$3\frac{3}{4}$	17,2
1	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	3	$4\frac{1}{2}$	12,4
1	$\frac{1}{2}$	$1\frac{1}{4}$	$3\frac{1}{2}$	$6\frac{3}{4}$	5,2
1	$1\frac{1}{4}$	$2\frac{1}{2}$	5	$10\frac{1}{2}$	2,4

LHOIST POLSKA Sp. z o.o.

Centrum Obsługi Klienta: tel. 77 45 16 368, 375, 376, 379; faks 77 45 16 377, 378, www.lhoist.pl, e-mail: lhoistpolska@lhoist.com, e-mail: cok@lhoist.com

Zakłady Wapiennicze: Lhoist Bukowa, Zakłady Wapiennicze Lhoist