

LAZURA OCHRONNA o WYSOKIEJ ODPORNOŚCI



do 8 lat

LAZURA OCHRONNA



do 4 lat

LAZURA OCHRONNA AQUA-STOP



do 4 lat

TRWAŁOŚĆ POWŁOKI

NANOSZENIE

pędzel, pistolet

pędzel, pistolet

pędzel, pistolet, wałek

WYDAJNOŚĆ

12 m²

15 m²

12 m²

CZAS SCHNIĘCIA WARSTWY

12 h

6 h

3 h

CAŁKOWITY CZAS SCHNIĘCIA

po 24 h

po 12 h

po 12 h

CZYSZCZENIE NARZĘDZI

benzyna lakowa

benzyna lakowa

woda

ZAPACH

nikły

nikły

bez zapachu

ZASTOSOWANIE

na zewnątrz

na zewnątrz

na zewnątrz i do wnętrza

Drzwi, okna, domy i domki drewniane, altanki, ogrodzenia, elewacje drewniane

Drzwi, okna, meble ogrodowe, boazerie zewnętrzne, podbitka, płoty

Drzwi, okna, meble, boazerie zewnętrzne i wewnętrzne

Wydajność produktu zależy od gatunku drewna i sposobu aplikacji.

Ostateczny efekt kolorystyczny zależy od rodzaju podłoża oraz od ilości naniesionych warstw.

Ze względu na niedoskonałość druku odcienie kolorów mogą różnić się nieznacznie od koloru oryginalnego.

ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Jak należy przygotować drewno przed nałożeniem lazury?

- Jeśli drewno jest surowe, trzeba je lekko przeszlifować średnio- lub drobnziarnistym papierem ściernym, a następnie odpylić.
- Jeśli drewno jest już pokryte lazurą, należy je – w wypadku jednolitego i matowego koloru – przetrzeć papierem ściernym i odpylić.
- Jeśli drewno jest pomalowane lub polakierowane, należy usunąć powłokę za pomocą Środka do usuwania starych powłok V33. Następnie starannie je przeszlifować do surowego podłoża. Po odpyleniu można już nakładać lazurę.

Czy przed nałożeniem każdej warstwy lazury należy przeszlifować drewno papierem ściernym?

Szliflowanie papierem ściernym likwiduje włókna drzewne, które podnoszą się w trakcie wysychania lazury. Tym samym gwarantuje spójność warstw, a zarazem pozwala uzyskać idealnie gładkie wykończenie powierzchni.

Czy lazura może być nakładana na wszystkie gatunki drewna?

Lazura może być stosowana na wszystkie gatunki drewna. Jednak należy uważać w następujących przypadkach:

- w przypadku malowania drewna twardego, takiego jak dąb, zaleca się rozcieńczyć pierwszą warstwę benzyną lakową (w przypadku Lazury ochronnej o wysokiej odporności do 15%, Lazury ochronnej do 10%) lub wodą – w przypadku Lazury ochronnej Aqua-Stop do 10%. Ułatwia to impregnację drewna lazurą, a w konsekwencji jej związanie. Drugą warstwę nakłada się bez rozcieńczania;
- w przypadku malowania drewna iroko, które zawiera przeciwutleniacze utrudniające wysychanie produktu, radzimy odłuszczyć powierzchnię rozpuszczalnikiem nitro;
- do zabezpieczenia drewna tekowego, które jest drewnem tłustym, zaleca się stosowanie Oleju do mebli ogrodowych V33, gdyż lazura ochronna mogłaby się łuszczyć;
- w przypadku trudnych lub rzadkich gatunków drewna (np. egzotycznych) prosimy skonsultować się z naszym działem technicznym.

Ile należy nakładać warstw lazury: dwie czy trzy?

Zazwyczaj nakłada się dwie warstwy lazury. Trzecią warstwę warto nałożyć na drewno:

- w eksploatacji zewnętrznej wystawione na stronę południową lub południowo-zachodnią,
- w eksploatacji zewnętrznej pokryte lazurą o jasnym odcieniu,
- gdy drewno jest zbyt porowate i nie uzyskuje się jedwabistego efektu po nałożeniu dwóch warstw.

Czy bezbarwną lazurę można nakładać na zewnątrz?

Bezbarwna Lazura ochronna o wysokiej odporności ma lekko słomkowy odcień, ponieważ zawiera filtry UV. Dzięki temu doskonale nadaje się do zabezpieczenia zewnętrznych elementów drewnianych. Bezbarwna Lazura ochronna służy do wyciszenia pozostałych tonów lub może być nakładana na drewno już pokryte barwną lazurą. Bezbarwna Lazura ochronna Aqua-Stop może być stosowana do malowania powierzchni wewnętrznych, do wyciszenia pozostałych tonów lub może być nakładana na drewno zewnętrzne już pokryte barwną lazurą.



V33 POLSKA sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 18; 62-069 ZAKRZEWO K. POZNANIA

tel.: +48 61 89 45 100; faks: +48 61 89 44 141; www.v33.pl



EKSTREMALNA OCHRONA DREWNA LAZURY OCHRONNE V33



DO
8
LAT
TRWAŁOŚCI

LAZURA OCHRONNA O WYSOKIEJ ODPORNOŚCI



Lazura ochronna o wysokiej odporności to produkt, który – dzięki wysokiej zawartości żywic i środków anti-UV – zapewnia długotrwałą ochronę drewna. Jest odporna na ekstremalne warunki klimatyczne. Niekapiąca.

Dostępna pojemność: 0,75l; 2,5l



DO
4
LAT
TRWAŁOŚCI

LAZURA OCHRONNA



Lazura ta chroni drewno zarówno przed działaniem wilgoci, eliminując powstawanie sinizny i grzybów, jak i przed niszczącym działaniem promieniowania UV. Utworzona powłoka dekoruje drewno, podkreślając naturalny rysunek słoju.

Dostępna pojemność: 0,75l; 2,5l; 5l; 10l



DO
4
LAT
TRWAŁOŚCI

LAZURA OCHRONNA AQUA-STOP



Lazura ochronna Aqua-Stop to produkt innowacyjny, który – dzięki żelowej formule – łączy ochronę drewna z komfortem aplikacji. Idealna do zabezpieczenia drewna zewnętrznego i wewnętrznego. Jest bezzapachowa, nie wydziela szkodliwych związków i posiada certyfikat Eco-label.

Dostępna pojemność: 0,75l; 2,5l

