

Systemy hydroizolacji

SUPERFLEX 1 – do wykonywania uszczelnień pod okładziną ceramiczną w łazienkach i kuchniach

SUPERFLEX D 1 – do wykonywania uszczelnień w basenach, zawilgoconych piwnicach oraz pod okładzinami ceramicznymi w łazienkach oraz kuchniach, a także na balkonach i tarasach

SUPERFLEX 10, SUPERFLEX 100, PLASTIKOL UDM 2 S – do wykonywania uszczelnień fundamentów, płyt dennych, ścian piwnicznych oraz garaży podziemnych, a także jako uszczelnienia pod jastychem w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych oraz na balkonach i tarasach



Opis techniczny

NAZWA	RODZAJ	GĘSTOŚĆ [kg/dm³]	TEMP. STOSOWANIA [°C]	GRUBOŚĆ WARSTWY [mm]	ZUŻYCIE [kg/m²]*
SUPERFLEX 1	elastyczna, płynna folia uszczelniająca; główny składnik – dyspersja tworzyw sztucznych	ok. 1,6	od +5	1	0,8
SUPERFLEX D 1	wiążąca hydraulicznie elastyczna mikrozaprawa uszczelniająca	ok. 1,1	od +5 do +30	2-3	ok. 3 (obciążenie wilgocią gruntową i wodą niewywierającą ciśnienia); ok. 4,2 (woda pod ciśnieniem i uszczelnianie zbiorników)
SUPERFLEX 10	elastyczna masa uszczelniająca; główne składniki – bitum i tworzywa sztuczne;	ok. 0,7	od +1 do +35	3-4	ok. 3,5 (obciążenie wilgocią gruntową i wodą niewywierającą ciśnienia); ok. 4,5 (woda pod ciśnieniem)
SUPERFLEX 100	również klej do płyt izolacyjnych	ok. 1,0			
PLASTIKOL KM FLEX (DEITERMANN KM FLEX)	wiążąca hydraulicznie, elastyczna (tylko KM FLEX) zaprawa; ulepszona dodatkiem tworzyw sztucznych	ok. 1,4	od +5	3-10	ok. 1,5 (przy warstwie grubości 1 mm)
PLASTIKOL KM 10 (DEITERMANN KM 10)				do 6	ok. 1,4 (przy warstwie grubości 1 mm)
PLASTIKOL UDM 2 S	elastyczna, modyfikowana tworzywem sztucznym, bitumiczna masa uszczelniająca	ok. 1,2	od +2 do +35		

PLASTIKOL KM FLEX i KM 10 – do przyklejania różnego rodzaju okładzin na podłożach mineralnych (PLASTIKOL KM 10 tylko na podłożach nieodkształcalnych) wewnątrz i na zewnątrz budynków
Liczba warstw: 2-3 (SUPERFLEX 1 i D 1); 1 (pozostałe)

Sposób nanoszenia: za pomocą pędzla lub wałka na podłoże zagruntowane dyspersją EUROLAN TG 2 (SUPERFLEX 1); za pomocą pędzla na wilgotne podłoże (SUPERFLEX D 1); za pomocą gładkiej kielni na podłoże zagruntowane dyspersją EUROLAN 3 K, jako klej наносzony w postaci 6-8 placków lub na całej powierzchni na tył płyty i dociskany do suchego uszczelnienia (SUPERFLEX 10); za pomocą gładkiej lub zębatej pacy (PLASTIKOL KM FLEX i KM 10)

Postać handlowa: gotowa do użytku (SUPERFLEX 1 i 10); gotowe do użytku po wymieszaniu z wodą (pozostałe)

Kalkulator materiałów DEITERMANN do wykonania izolacji pionowej i poziomej z uwzględnieniem masy bitumicznej dostępny na stronie www.deitermann.pl/index/kalkulatory/php

Znajdziesz tam również inne kalkulatory: zabezpieczenia hydroizolacyjne w kuchniach i łazienkach, oraz zabezpieczenia hydroizolacyjne na balkonach i tarasach

Informacje dodatkowe

Kraj produkcji: Niemcy, Polska (PLASTIKOL KM FLEX i KM 10)

Usługi: serwis, szkolenie, doradztwo techniczne

Dystrybucja: hurtowa i detaliczna

Gwarancja: 3 lata na wykonane uszczelnienia

Aprobata i certyfikaty: ISO 9001:2000, Deklaracje Zgodności z Aprobata Techniczną ITB, Certyfikat Zgodności ITB nr 7/2001

Pozostała oferta: system renowacji murów piwnicznych, materiały do naprawy i konserwacji konstrukcji betonowych, posadzki żywiczne, materiały do uszczelniania i układania płytek ceramicznych, systemy ocieplania budynku, materiały do układania i naprawy pokryć dachowych, dodatki do betonu i zapraw

DEITERMANN

maxit Group

DEITERMANN POLSKA Sp. z o.o.

ul. Mydlana 7, 51-502 Wrocław

tel. 071 372 85 75, faks 071 372 82 30

infolinia 0 800 352 603

www.deitermann.pl, e-mail: info@deitermann.com.pl