

# Szpachlówki i tynki



**CEKOL TLG-48** – do maszynowego lub ręcznego wykonywania wypraw tynkarskich w pomieszczeniach suchych o wilgotności względnej powietrza do 70%, może być stosowana na podłożach z gipsu, betonu, betonu komórkowego, cegły ceramicznej i wapienno-piaskowej

**CEKOL TR-49** – do ręcznego wykonywania jednowarstwowych wypraw tynkarskich w pomieszczeniach suchych o wilgotności względnej powietrza do 70%, może być stosowana na podłożach z gipsu, betonu, betonu komórkowego, cegły ceramicznej i wapienno-piaskowej

**CEKOL C-35** – do wygładzania, wyrównywania i uszlachetniania zewnętrznych ścian budynków (elewacji); może być również stosowany wewnątrz pomieszczeń, a szczególnie w pomieszczeniach o dużej wilgotności (np. łazienki, sauny, chłodnie); umożliwia wykonanie gładkich powierzchni

**CEKOL C-40** – do spoinowania płyt kartonowo-gipsowych bez konieczności stosowania taśmy wzmacniającej; również do uzupełniania pęknięć i rys powstałych na powierzchni ścian i sufitów

**CEKOL C-45** – do przygotowywania ścian i sufitów wewnątrz budynków przed malowaniem, tapetowaniem itp., stosowany również do renowacji starych tynków, tynkowania całych ścian, szpachlowania płyt kartonowo-gipsowych (do spoinowania i uzupełniania rys i pęknięć zaleca się stosowanie masy CEKOL C-40); umożliwia wykonanie bardzo gładkich płaszczyzn

**CEKOL GS-100** – może być stosowany wyłącznie wewnątrz pomieszczeń: do uzupełniania ubytków, pęknięć w podłożach mineralnych, szpachlowania i wyrównywania ścian i sufitów, jako podkład pod farby i tapety

**CEKOL GS-200** – do przygotowania ścian i sufitów wewnątrz budynków przed malowaniem oraz tapetowaniem; umożliwia wykonanie gładkich powierzchni

**Postać handlowa:** suchy proszek w workach papierowych z wkładką PE, do zmieszania z wodą

**Temperatura wykonywania prac [°C]:** od +5 do +25

NAZWA	WYDAJNOŚĆ [kg/m <sup>2</sup> ]*	GRUBOŚĆ WARSTWY [mm]	CZAS ZUŻYCIA ZAPRAWY	CECHY SZCZEGÓLNE
CEKOL TLG-48	9*	do 10	3 do 4 h	zaprawy o doskonałej plastyczności i przyczepności do podłoża, dodatek kruszywa lekkiego sprawia, że właściwości termoizolacyjne zapraw są dużo lepsze niż zapraw cementowo-wapiennych; umożliwiają uzyskanie wysokiej wydajności robót tynkarskich; łatwe do rozprowadzenia i gładzenia
CEKOL TR-49	10*		ok. 2 h	
CEKOL C-35	1,5	1 do 5	3 do 4 h	produkt szczególnie polecany do pomieszczeń o dużej wilgotności (np. łazienki, sauny, chłodnie); umożliwia wykonanie gładkich płaszczyzn; nie żółknie pod wpływem światła i warunków atmosferycznych
CEKOL C-40	1 kg na 7 metrów bieżących spoin	-	30 min	umożliwia spoinowanie płyt kartonowo-gipsowych bez użycia taśmy; zawiera włókna celulozowe
CEKOL C-45	1,5	1 do 5	45 min	produkt na bazie najwyższej klasy gipsu naturalnego; umożliwia wykonywanie bardzo gładkich płaszczyzn, nie żółknie pod wpływem światła; doskonały jako podkład pod farby emulsyjne, akrylowe i tapety; biała barwa pozwala na ograniczenie ilości wymalowań dla uzyskania pełnego efektu barwnego
CEKOL GS-100	1,5	1 do 10	60 min	stanowi doskonały podkład pod farby i tapety, polecany do uzupełniania ubytków, pęknięć w podłożach mineralnych, szpachlowania i wyrównywania ścian i sufitów
CEKOL GS-200		1 do 5		dzięki optymalnym parametrom wytrzymałościowym produkt łatwy w obróbce, służy do przygotowywania ścian i sufitów wewnątrz budynków przed malowaniem i tapetowaniem

## INFORMACJE DODATKOWE

**Kraj produkcji:** Polska

**Dystrybucja:** hurtowa przez sieć dystrybutorów oraz sieć hipermarketów budowlanych

**Okres przydatności:** do 9 miesięcy dla tynków CEKOL TLG-48, CEKOL TR-49 i do 12 miesięcy dla pozostałych produktów (pod warunkiem przechowywania w pomieszczeniach suchych, w oryginalnych opakowaniach)

**Aprobaty i certyfikaty:** wszystkie produkty posiadają Attest PZH; CEKOL C-35 spełnia wymagania PN-EN 998-1 OC CSII W2, AT-15-4983/2005; CEKOL C-40 spełnia wymagania EN 13963 Typ 4B; CEKOL C-45 spełnia wymagania PN-EN 13279-1 B2/20/2 Tynk na bazie gipsu; CEKOL GS-100 spełnia wymagania PN-EN 13279-1 B1/20/2 Tynk gipsowy; CEKOL GS-200 spełnia wymagania PN-EN 13279-1 B2/20/2 Tynk na bazie gipsu, CEKOL TLG-48 spełnia wymagania: PN-EN 13279-1 B5/50/2 Lekki maszynowy tynk na bazie gipsu; CEKOL TR-49 spełnia wymagania: PN-EN 13279-1 B5/20/2 Lekki tynk ręczny na bazie gipsu

**Usługi:** doradztwo techniczne, szkolenia, realizacja nietypowych zamówień, transport  
**Pozostała oferta:** zaprawy klejące, gipsowe, cementowe, tynki, wylewki, emulsje, systemy ociepleń

# CEKOL®

CEDAT Sp. z o.o.

UL. BUDOWLANYCH 19, 80-298 GDAŃSK

TEL. 058 768 21 01, FAKS 058 768 21 40

INFOLINIA 0 801 623 565,

www.cekol.pl, e-mail: cedat@cekol.pl